



**KARBON AKTIF DARI KAYU GELAM (*Melaleuca leucadendron*) UNTUK  
ADSORPSI LOGAM BESI (Fe)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Strata-1 Fisika**

**Oleh :**

**NUR ANNISA  
NIM. 1711014120009**

**PROGRAM STUDI S-1 FISIKA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARBARU  
MEI 2023**

## **SKRIPSI**

### **KARBON AKTIF DARI KAYU GELAM (*Melaleuca leucadendron*) UNTUK ADSORPSI LOGAM BESI (Fe)**

**Oleh:**

**NUR ANNISA  
NIM 1711014220003**

disetujui untuk diseminarkan

Pembimbing I




Dr. Suryajaya, S.Si., M. Sc. Tech  
NIP 19730920 199803 1 009

Pembimbing II



Dra. Ninis Hadi Haryanti, M.S.  
NIP. 19621206 198601 2 001

Mengetahui,  
Koordinator Progam Studi Fisika



Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom  
NIP. 19740707 200212 1 003

## LEMBAR PENGESAHAN

### KARBON AKTIF DARI KAYU GELAM (*Melaleuca leucadendron*) UNTUK ADSORPSI LOGAM BESI (Fe)

Oleh:

Nur Annisa

NIM. 1711014120009

Telah dipertahankan di depan Dosen Penguji pada tanggal :

Susunan Dosen Penguji

Pembimbing I



Dr. Suryajaya, S.Si., M.Sc. Tech

NIP 19730920 199803 1 009

Dosen Penguji

Dr. Eka Suarso, S.Si., M.Si



Dr. Totok Wianto, S.Si., M.Si.

Pembimbing II



Dr. Dra. Ninis Hadi Haryanti, M.S.

NIP. 19621206 198601 2 001



2023

Monitor Program Studi Fisika FMIPA

Dr. Iqasun Ridwan S.Si., M.Kom

NIP. 19740707 200212 1 003

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Penulis persembahkan karya sederhana ini untuk :*

**Ayahanda Ali Nurdin dan Ibunda Sumiati**

*Kedua orangtua tercinta dan tersayang yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dan kakak tercinta yang selalu memberikan dukungan tiada henti yang diberikan menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih abah dan mama.*

**Dosen Pembimbing**


*Bapak Dr. Suryajaya, S.Si., M. Sc. Tech dan Ibu Dr. Ninis Hadi Haryanti, M.S, yang telah membimbing dan membantu meski skripsi saya mengalami keterlambatan dari awal hingga akhir penelitian*

**Keluarga Besar dan Sahabat** yang selalu mendo'akan dan mendukung serta membantu saya dalam menyelesaikan studi saya.

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banjarbaru, 6 Juni 2023



Nur Annisa

NIM 1711014120009

## PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya serta Sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW sehingga penulisan laporan skripsi yang berjudul “**Karbon Aktif Dari Kayu Gelam (*Melaleuca leucadendron*) Untuk Adsorpsi Logam Besi (Fe)**” ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulisan laporan skripsi ini merupakan bagian tugas akademik di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat, sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di program Sarjana (S1) Program Studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Abdul Gafur, M.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. Ichsan Ridwan, S.Si., M.Kom. selaku Koordinator Program Studi S1-Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat dan dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam belajar.
3. Bapak Dr. Suryajaya, S.Si., M. Sc. Tech dan Ibu Dr. Ninis Hadi Haryanti, M.S., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, kritik dan saran serta dukungan dalam penyusunan Skripsi.
4. Bapak Dr. Eka Suarso, S.Si., M.Si. dan Dr. Totok Wianto, S.Si., M. Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan masukan yang sifatnya membangun, sehingga penelitian ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen FMIPA ULM di Banjarbaru, khususnya dosen Fisika yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalamannya selama kuliah.
6. Bapak Marjuni, S.Si. selaku laboran yang selalu memberikan bantuan kepada penulis apabila menemui kendala saat penelitian di laboratorium.
7. Ayah, Ibu dan keluarga penulis yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada penulis

8. Semua teman-teman Komunitas Bidang Keahlian Material yang telah banyak membantu.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil.

Penulis menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak di atas, tidaklah mudah penulis meraih keberhasilan dan menyelesaikan laporan Skripsi dengan sebaikbaiknya. Oleh karena itu, penulis hanya dapat berdoa semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut dan dilipatgandakan amal kebajikan mereka.

Adanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan bagi kesempurnaan laporan skripsi ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

## ABSTRAK

### KARBON AKTIF DARI KAYU GELAM (*Melaleuca leucadendron*) UNTUK ADSORPSI LOGAM BESI (Fe) (Oleh : Nur Annisa; Dr. Suryajaya, S.Si., M. Sc. Tech.; Dr. Ninis Hadi Haryanti, M.S.; 2023; 50 Halaman)

Kayu gelam (*Melaleuca leucadendron*) merupakan tanaman khas lahan rawa dan ketersediaan kayu gelam di daerah Kalimantan Selatan yang melimpah dan memiliki harga yang murah membuat penggunaan kayu gelam sebagai bahan kontruksi bangunan hanya sekali pakai dan akhirnya menghasilkan banyaknya limbah. Limbah kayu gelam ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan karbon aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari kayu gelam serta mengetahui karakteristik karbon aktif dengan variasi suhu karbonisasi dan aktivator NaOH serta mengetahui kapasitas adsorpsi karbon aktif kayu gelam terhadap logam besi (Fe) air rawa. Proses karbonisasi dilakukan dengan variasi suhu 400°C, 500°C dan 600°C selama 1 jam dengan ukuran partikel 100 mesh. Proses aktivasi kimia menggunakan aktivator NaOH dengan konsentrasi 5% dan 10% selama 24 jam. Karakteristik kayu gelam pada penelitian ini menghasilkan nilai kadar air 7,86%, nilai kadar abu sebesar 3,64%, nilai kadar volatile sebesar 26,66% dan kadar karbon terikat sebesar 69,68%. Hasil penelitian karbon aktif kayu gelam yang diperoleh berupa kadar air berkisar 2-7%, kadar abu berkisar 1-3%, kadar volatile berkisar 22-25% dan kadar karbon terikat berkisar 72-75% yang sesuai dengan SNI No. 06-3730-1995. Kapasitas adsorpsi karbon aktif kayu gelam terhadap logam besi (Fe) tertinggi diperoleh pada karbon aktif dengan variasi suhu karbonisasi 400°C tanpa adanya perlakuan aktivasi sebesar 0,98 mg/g dan terendah pada karbon aktif dengan variasi suhu karbonisasi 600°C sebesar 0,02 mg/g.

**Kata Kunci :** Aktivasi, Karbon Aktif, Karbonisasi, Kayu Gelam.

## ABSTRACT

**ACTIVATED CARBON FROM GELAM WOOD (*Melaleuca leucadendron*)  
FOR ADSORPTION OF IRON (Fe) (by : Nur Annisa; Dr. Suryajaya, S. Si., M.  
Sc. Tech.; Dr. Ninis Hadi Haryani, M.S.; 2023; 50 pages)**

Gelam wood (*Melaleuca leucadendron*) is a typical swamp plant and the availability of gelam wood in the South Kalimantan area is abundant and has a low price makes the use of gelam wood as a building construction material only used once and eventually produces a lot of waste. Gelam wood waste can be used as a raw material for making activated carbon. This study aims to determine the characteristics of gelam wood and determine the characteristics of activated carbon with variations in carbonization temperature and NaOH activator and to determine the adsorption capacity of gelam wood activated carbon on ferrous metal (Fe) in swamp water. The carbonization process is carried out at various temperatures of 400°C, 500°C and 600°C for 1 hour with a particle size of 100 mesh. The chemical activation process uses NaOH activator with a concentration of 5% and 10% for 24 hours. The characteristics of gelam wood in this study resulted in a moisture content value of 7,86%, an ash content value of 3,64%, a volatile content value of 26,66% and a bound carbon content of 69,68%. The results of research on active carbon in gelam wood are obtained in the form of water content ranging from 2-7%, ash content ranging from 1-3%, volatile content ranging from 22-25% and bound carbon content ranging from 72-75% according to SNI No. 06-3730-1995. The highest adsorption capacity of gelam wood activated carbon for metal iron (Fe) is obtained from activated carbon with a variation of carbonization temperature of 400°C without any activation treatment of 0,98 mg/g and the lowest on activated carbon with a variation of carbonization temperature of 600°C of 0,02mg/g.

**Key Words:** Activation, Activated Carbon, Carbonization, Gelam Wood

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.3    Tujuan.....	3
1.4    Manfaat.....	4
1.5    Batasan Masalah.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1    Kayu Gelam.....	5
2.2    Air Rawa.....	6
2.3    Standar Kualitas Air .....	7
2.4    Karbon Aktif.....	7
2.5    Adsorpsi.....	12
2.6    Aktivator NaOH .....	13
2.7    Penelitian Sebelumnya .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>17</b>
3.1    Waktu dan Tempat .....	17
3.2    Alat dan Bahan .....	17
3.3    Tahapan Penelitian .....	18
3.4    Prosedur Kerja .....	18
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
4.1    Hasil Uji Pendahuluan Kayu Gelam.....	25
4.2    Analisis Morfologi dan Komposisi Unsur.....	26
4.3    Hasil Uji Karakteristik Arang Kayu Gelam .....	30

4.4	Analisis Gugus Fungsi Pada Karbon Aktif dengan Menggunakan FTIR	40
	36	
4.5	Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya .....	40
4.6	Adsorpsi Karbon Aktif .....	42
BAB V PENUTUP.....		45
5.1	Kesimpulan.....	45
5.2	Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....		46
LAMPIRAN .....		52

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.</b> Tahapan Penelitian.....	18
<b>Gambar 2.</b> Alat Pengambil Contoh Air Water Sampler Tipe Horizontal .....	21
<b>Gambar 3.</b> Spektrum FTIR Serbuk Kayu Gelam .....	26
<b>Gambar 4.</b> Hasil Morfologi Serbuk Kayu Gelam.....	27
<b>Gambar 5.</b> Hasil Analisis Morfologi Sampel Kayu Gelam Setelah Karbonisasi (a), Aktivasi NaOH 5% (b) dan Aktivasi NaOH 10% (c) .....	28
<b>Gambar 6.</b> Kadar Air Karbon Aktif Kayu Gelam .....	32
<b>Gambar 7.</b> Kadar Abu Karbon Aktif Kayu Gelam.....	33
<b>Gambar 8.</b> Kadar Volatile Karbon Aktif Kayu Gelam.....	35
<b>Gambar 9.</b> Kadar Karbon Terikat Karbon Aktif Kayu Gelam .....	35
<b>Gambar 10.</b> Spektrum FTIR Karbon Aktif Dengan Variasi Suhu Karbonisasi 400°C, 500°C dan 600°C .....	36
<b>Gambar 11.</b> Spektrum FTIR Karbon Aktif Dengan Variasi Suhu Karbonisasi (400°C, 500°C dan 600°C) dan Diaktivasi NaOH 5% .....	38
<b>Gambar 12.</b> Spektrum FTIR Karbon Aktif Dengan Variasi Suhu Karbonisasi (400°C, 500°C dan 600°C) dan Diaktivasi NaOH 10% .....	39

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Sifat Kimia Kayu Gelam .....	5
<b>Tabel 2.</b> Penggunaan dan Kegunaan Karbon Aktif .....	8
<b>Tabel 3.</b> Standar Mutu Karbon Aktif SNI 06-3730-1995.....	9
<b>Tabel 4.</b> Sifat Fisik NaOH.....	14
<b>Tabel 5.</b> Uji Pendahuluan Kayu Gelam.....	25
<b>Tabel 6.</b> Hasil Analisis Unsur-Unsur Sampel Serbuk Kayu Gelam .....	27
<b>Tabel 7.</b> Hasil Analisis Unsur-Unsur Sampel Kayu Gelam Sesudah karbonisasi dan Aktivasi NaOH 5% dan NaOH 10% .....	29
<b>Tabel 8.</b> Hasil Uji Karakteristik Arang Kayu Gelam .....	30
<b>Tabel 9.</b> Nilai Bilangan Gelombang dan Gugus Fungsi Hasil Spektrum FTIR Karbon Aktif Dengan Variasi Suhu Karbonisasi 400°C, 500°C dan 600°C .....	37
<b>Tabel 10.</b> Nilai Bilangan Gelombang dan Gugus Fungsi Hasil Spektrum FTIR Pada Karbon Aktif Dengan Variasi Suhu Karbonisasi dan Di aktivasi NaOH 5% .....	38
<b>Tabel 11.</b> Nilai Bilangan Gelombang dan Gugus Fungsi Hasil Spektrum FTIR Pada Karbon Aktif Dengan Variasi Suhu Karbonisasi dan Di aktivasi NaOH 10% .....	39
<b>Tabel 12.</b> Perbandingan Hasil Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya .....	40
<b>Tabel 13.</b> Efisiensi Penurunan Fe Dengan Menggunakan Kertas Saring.....	42
<b>Tabel 14.</b> Efisiensi Penurunan Fe dan Kapasitas Adsorpsi .....	42
<b>Tabel 15.</b> Perhitungan Kadar Air.....	52
<b>Tabel 16.</b> Perhitungan Kadar Abu .....	54
<b>Tabel 17.</b> Perhitungan Kadar Volatile .....	55
<b>Tabel 18.</b> Perhitungan Kadar Karbon Terikat .....	57
<b>Tabel 19.</b> Kapasitas Adsorpsi dan Efisiensi Penurunan Fe .....	59